

BTF SBW SPRITZBEWURF

Hydraulisch erhärtender zementärer Spritzbewurf

EIGENSCHAFTEN

- + Zur Untergrundvorbereitung vor dem Auftrag von Saniergrundputz/Sanierputz
- + Verbessert Haftung des Sanierputzsystems auf dem Untergrund
- + Hand- und maschinenverarbeitbar
- + Widerstandsfähig auf sulfatbelasteten Untergründen (WTA-Merkblattes 2-9-04/D)



PRODUKTBESCHREIBUNG

btf SBW Spritzbewurf dient zur Untergrundvorbereitung vor dem Auftrag des Saniergrundputzes bzw. des Sanierputzes. Das Produkt verbessert die Haftung des Sanierputzsystems auf dem Untergrund. Es ist hand- und maschinenverarbeitbar und widerstandsfähig auf sulfatbelasteten Untergründen nach Tabelle 5 des WTA-Merkblattes 2-9-04/D.

ANWENDUNGSBEREICHE

btf SBW Spritzbewurf ist eine Komponente des btf Sanierputzsystems und dient der Untergrundvorbereitung innen und außen vor Auftrag des btf Saniergrundputzes. Geeignete Putzgründe: Mauerwerk, Putzträger – DIN V 18550.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Altputz wird bei mind. 80 cm über den sichtbaren Feuchtigkeitshorizont entfernt und sofort beseitigt. Mürbe Mörtelfugen werden mind. 20 mm tief ausgeräumt. Die Wand wird von Putzresten und anhaftenden Verunreinigung trocken gesäubert (z. B. Sandstrahlen).

VERARBEITUNG

btf SBW Spritzbewurf warzenförmig (max 50 % Deckung) aufbringen, Fugen dürfen mit Spritzbewurf nicht verfüllt werden.

LIEFEREINHEITEN

Verkaufseinheit: 30 kg Sack

Verkaufseinheit pro Palette: 42 Sack

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	PRÜFUNG
Ergiebigkeit bei 30 kg Sack:	ca. 19 l = ca. 10 m ²
Topfzeit:	ca. 120 min
Wasserbedarf:	ca. 4,7 l pro Gebinde
Verarbeitungstemperatur:	≥ + 5° C
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	≥ 10 N / mm ²
Maximale Lagerfähigkeit:	9 Monate

PASSENDEN ZUBEHÖR

- + btf SMK Microemulsion
- + btf IC Injektionscreme
- + btf PGP Porengrundputz
- + btf SDS Sulfatdichtschlämme
- + btf SPW Sanierputz weiß
- + btf SPG Sanierputz grau

LAGERUNG

Witterungsgeschützt und trocken auf Paletten

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.