

BTF SDU THERMOFLEX

Lösemittelfreies selbstklebendes Dichtungsband

EIGENSCHAFTEN

- + Speziell zur Abdichtung von Durchdringungen bei z. B. Sparren, Dunst- und Elektrorohren und Kaminen für btf Unterspann- / Unterdeckbahnen und Dampfbremsen gemäß DIN 4108-7 verwendet
- + Lösemittelfrei
- + Selbstklebend
- + Volumenbeständig
- + Hohe Flexibilität
- + Mit Schutzfolie



PRODUKTBESCHREIBUNG

btf SDU Thermoflex ist ein volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, dauerplastisches Elastomer Bitumen-Dichtungsband mit Schutzfolie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell zur Abdichtung von Durchdringungen bei z. B. Sparren, Dunst- und Elektrorohren und Kaminen für btf Unterspann- / Unterdeckbahnen und Dampfbremsen gemäß DIN 4108-7 verwendet.

VERARBEITUNG

btf SDU Thermoflex kann aufgrund der hohen Flexibilität / Dehnfähigkeit einfach um die abzudichtende Durchdringung geführt werden und sollte ausreichend angedrückt werden. Die hohe Klebkraft erlaubt auf verschiedensten Untergründen meist ein Arbeiten ohne Primer (Bitumen-Primer).

btf SDU Thermoflex spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Haftflächen müssen trocken, fett und staubfrei sein. Poröse und stark saugende Untergründe sind vorzubehandeln. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 °C und 35 °C Luft- bzw. Oberflächentemperatur. Zusammenpressen der Dichtflächen gewährleistet die einwandfreie Abdichtung und gleicht vorhandene Unebenheiten aus.

LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO KARTON
1,50 m × 50 lfm	1 Rolle	6 Rollen/Karton
1,50 m × 75 lfm	1 Rolle	4 Rollen/Karton
1,50 m × 100 lfm	1 Rolle	3 Rollen/Karton
1,50 m × 150 lfm	1 Rolle	2 Rollen/Karton

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	WERT
Materialbasis:	Elastomer-Bitumen mit Abdeckfolie
Stärke:	1,5 mm
Bielsamkeit:	Keine Rissbildung / Ablösungserscheinung
Dehnung:	300 %
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbereich:	-40 °C bis + 100 °C
Zündtemperatur:	> 400 °C
Farbe:	schwarz

PASSENDEN ZUBEHÖR

- + btf SDU 130 NK/SK
- + btf SDU 150 NK/SK
- + btf SDU Top NK/SK

LAGERUNG

Bei +10 °C bis +30 °C praktisch unbegrenzt lagerbar, bei Lagerung über 24 Monate kann es zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen und die Klebekraft kann oberflächlich durch das Silikon des Trennliners reduziert werden. Rollen liegend, trocken, staub- und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.